Façade Expert





Déscription

Peinture satinée de haute qualité pour façades. En phase aqueuse.

Domaine d’application

Pour façades. Extérieur.

Caractéristiques

N'éclabousse pas. Haut pouvoir couvrant.
Hydrofuge. Laisse toutefois passer la vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de formation de mousses. Très résistant. Résiste aux conditions climatiques extrêmes.

Aspect

Satin.

Teintes

9 couleurs prêt à l’emploi.
Aussi disponible en machine à teinter.

Emballage

1l, 2,5l, 5l, 6l, 10l, 12l.

Mode d’emploi

Bien remuer avant l’emploi. Brosse rectangulaire, rouleau à longs poils. Prêt à l’emploi.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.
Recouvrable: 6 h.

Supports / Application

Briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton, cimentage

Préparation nouveaux supports

Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser la mousse morte à sec après 24 h. Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec un produit Polyfilla adéquat.

- *Briques :* Appliquer 1 couche de Primer Façade. Si la surface est poudreuse, appliquer 1 couche de Fixpaint au lieu de Primer Façade.
- *Béton cellulaire et blocs de béton :* Appliquer 1 couche d'Absorprim.
- *Cimentage:* Appliquer 1 couche de Fixpaint.
- *Béton :* Enlever éventuellement les nids de gravier (endroits avec trop peu de ciment) et traiter avec 1 couche de Fixpaint avant de réparer cette zone. Enlever la couche de laitance éventuelle. Appliquer 1 couche de Fixpaint.

Préparation rénovation

- Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
  Coins abîmés, joints de ciment défectueux,… : éliminer et réparer.
- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Laver (laisser sécher) ou nettoyer à la brosse les anciennes couches bien adhérentes. Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Laver les taches d'huile et de graisse au thinner synthétique. Auréoles noires ou rouges provenant d'oxyde de fer (=problème de certaines briques): isoler au Primer Façade,
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Fixpaint.
- Fixer les joints poudreux avec 1 couche de Fixpaint.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Façade Expert.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.
Fiche SDS: www.levis.info

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 40 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info